



## OMEGA WD Vindbeskyttelse

Diffusionsåben vindbeskyttelsesfolie i tre lag af struktureret polypropolen til direkte påsætning på træforskalling/varmeisolering på ydersiden af ydervæggene. Beskytter bygningsdelen og varmeisoleringen mod vejrliget og mod gennemstrømning af luft udefra.

### ANVENDELSE

- til direkte påsætning på træforskalling/varmeisolering

### FORDELE

- meget diffusionsåbent
- vindtæt
- rivefast
- blød
- slidstærk

### ANBEFALET TILBEHØR



**OMEGA QUILLI**



**AIRSTOP** Tætningsmasse SPRINT

### FÅS I FØLGENDE MÅL

Rullebredde	1,50 m	3,0 m
Rullelængde	50 m	50 m
Rulleareal	75 m <sup>2</sup>	150 m <sup>2</sup>
Rullevægt	8 kg	15 kg

### PRODUKTDATA SVARER TIL NORM EN 13859-2

Sammensætning	PP-fiberstof-membran
Tykkelse	0,59 mm
Farve	sort
Arealvægt	100 g/m <sup>2</sup>
Sd - værdi	0,02 m
Temperaturbestandighed	-40 °C - +80 °C (kort 100 °C)
UV-bestandighed	2 Måneder
Modstand mod vandpassage EN 1928	W1
Udvidelse EN 12311-1	75 (-35/+45)%  90 (±50) %
Max. trækraft EN 12311-1	200 (±10)N/50 mm
	110 (-10/+70)N/50 mm
Vidererivningsmodstand EN 12310-1	80(-5/+40) N  110(-10/+40) N
Opbevaring	køligt og tørt
Brandklasse EN 13501-1 / EN 11925-0	E

10.2017\_DK

# ISOCELL

## FORARBEJDNING OMEGA WD VINDBESKYTTELSE

OMEGA WD vindbeskyttelse bliver fastgjort til undergrunden med hæftepistol med den påtrykte side udad. Overlapningen skal være ca. 10 cm.

Sammenklæbning af OMEGA WD vindbeskyttelse med hinanden eller ved tilslutninger skal foretages med AIRSTOP tætningsmasse „SPRINT“ eller med OMEGA QUILLI. De materialer, som skal forarbejdes, skal være støv- og fedtfri, undergrunden skal desuden være tør og have en god bæreevne. Klæbemidlet overtager tætningsfunktionen men er ikke egnet til at modstå trækpåvirkninger.



ISOCELL GmbH  
Gewerbestraße 9  
5202 NEUMARKT AM WALLERSEE | Österreich  
Tel.: +43 6216 4108 | Fax: +43 6216 7979  
office@isocell.at

ISOCELL SCHWEIZ AG  
Herbergstrasse 29  
9524 ZUZWIL | Suisse /Schweiz  
Tel.: +41 71 544 47 20  
office@isocell.ch

ISOCELL FRANCE  
170 Rue Jean Monnet | ZAC de Prat Pip Sud  
29490 GUIPAVAS | France  
Tél.: +33 2 98 42 11 00 | Fax: +33 2 98 42 11 99  
contact@isocell-france.fr

ISOCELL BUREEL BELGIË  
Außenborner Weg 1 | Schoppen  
4770 AMEL | Belgique  
Tel.: +32 80 39 90 58 | Fax: +32 80 39 97 68  
office@isocell.be

ISOCELL Sverige AB  
Gamla Stallet | Stora Väsby  
194 37 UPPLANDS VÄSBY | Sverige  
Tel.: +46 10 130 25 01  
office@isocell.se

**ISOCELL**  
[www.isocell.com](http://www.isocell.com)